

## Результаты тестов

Результаты тестов	Стандарт	
использование теплого пола	EN 12524	макс. +27 °C
устойчивость к воздействию кресел на колесиках	EN 425	высокая
класс пожаробезопасности	EN13501-1	Bfl-s1
сопротивление химическим веществам	EN 423	высокое
остаточная деформация	EN 433	0,1 мм
класс противоскольжения	DIN 51130, EN 13983	R11, class DS
отраженный при ходьбе шум	EPLF draft 021029-5 F1	9,7 sone
светостойкость	ISO 105-B02	≥ 6
стабильность размеров	EN 434	≤ 0.25%
антистатичность	EN 1815	высокая
гарантия при использовании в бытовых помещениях		на всю жизнь
гарантия при использовании в коммерческих помещениях		10 лет
формальдегидная группа	EN 717-1	E1

## Характеристики

Характеристики	Стандарт	
толщина	EN 428	5 мм
длина		1326 мм
ширина		204 мм
площадь 1 плашки		0,2705 м <sup>2</sup>
количество плашек в 1 упаковке		8 шт
площадь 1 упаковки		2,164 м <sup>2</sup>
фаска		4v
износостойкий слой	EN 429	0,55 мм
вес	EN 430	~5,4 кг/м <sup>2</sup>
дополнительный защитный слой		PU
класс использования	EN 685	<b>42</b>